



## **MARMOFLASH**

adatto per marmo da utilizzare a umido con macchine tradizionali.

### **Linea**

POLVERI LUCIDANTI

### **Funzione**

LUCIDATURA DEL MARMO

### **Materiali**

MARMO

### **Modi d'uso**

Pulire la superficie da trattare da residui meccanici: chiodi, schegge di mattone, pietrisco ecc. Depositare 30-60 gr (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadro di superficie, appoggiare il feltro della levigatrice sulla polvere versata e bagnare la zona circostante fino ad ottenere una consistenza latte. Lavorare pochi metri quadri alla volta. L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una patina di prodotto; su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante, e, se necessario, ripetere l'operazione. Una volta terminata la lucidatura su tutta la superficie da trattare rimuovere la patina residua lavando con Neutrex diluito in acqua 1:5. Risciacquare con acqua pulita. Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni dovute a macchie, olii, sporco alimentare, ecc. si consiglia l'uso dell'antinfiltante Imperston

### **Confezioni**

Kg 1-5-10

### **Caratteristiche**

COMPONENTI A FORTE POTERE REAGENTE DELLA MISCELA

### **Avvertenze**

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE

---

**Industria Chimica General**

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615  
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy  
Web site: [www.generalchemical.it](http://www.generalchemical.it)