



Azienda con
Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

DIAMANTINA

POLVERE PER RINNOVARE IL MARMO

Il prodotto, in polvere, è indicato per tutte le pietre naturali tenere e delicate che possono facilmente graffiarsi, segnarsi e perdere la loro originale brillantezza. In particolare il prodotto è ideale per marmi teneri quali: Rosa Portogallo, Bianco Carrara, Thassos, Onice ecc...

Grazia all'ottimo potere abrasivo ed alla fine granulometria si può ottenere una perfetta lucidatura meccanica che ha la stessa durezza della pietra e perciò duratura e stabile nel tempo. La totale assenza di lucidanti di natura chimica (in particolare acido ossalico), oltre a rendere completamente sicuro il prodotto per l'utilizzatore, evita anche al più inesperto operatore lo sviluppo sul materiale delle antiestetiche "bruciature" dovute all'acido ossalico. Con una minima capacità manuale si possono facilmente rimuovere imperfezioni e piccoli segni ripristinando un perfetto lucido sulla superficie.

FUNZIONE

Rimozione di imperfezioni e piccoli segni da superfici lucidate

LINEA

HOUSE

RECUPERO e MANUTENZIONE

INDICAZIONI

Recupero di marmi teneri e delicati ripristinando il lucido originale

MATERIALI

Marmi teneri e delicati quali: Rosa Portogallo, Bianco Carrara, Thassos, Onice ecc.

MODO D'USO

Depositare 30-60 gr. (circa 1-2 cucchiaini) di prodotto per metro quadrato di superficie. Il prodotto viene utilizzato con l'aiuto di lucidatrice meccanica, dotata di feltro merinos, a bassa velocità di rotazione (1000-2000 rpm). Aggiungere alla polvere una minima quantità d'acqua ed impastare fino ad ottenere un composto di consistenza pastosa; appoggiare il feltro della lucidatrice sull'impasto ed iniziare l'operazione di lucidatura. Lavorare pochi metri quadrati per volta.

L'attrito causa l'evaporazione dell'acqua e con l'asciugatura il marmo si lucida. Rimane sul pavimento una patina di prodotto; su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione.

Una volta terminata l'operazione su tutta la superficie, rimuovere la patina residua lavando con **Neutrex** diluito in acqua 1:5 (1 parte di Neutrex e 5 parti di acqua) e risciacquare con acqua pulita.

Dopo asciugatura (24-48 ore) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni dovute a macchie, olii, sporco alimentare ecc. si consiglia l'applicazione dell'anti-macchia **Imperston Natura**.

TEST

Effettuare sempre un test preliminare su una piccola parte della superficie prima dell'utilizzo.

COMPOSIZIONE

Polveri minerali lucidanti

DATI TECNICI

Il consumo può considerarsi compreso tra 30 e 60 grammi/m².

STABILITA'

In luogo asciutto, nei contenitori originali chiusi, a temperatura di 20-25°C, il prodotto è stabile

NOTE

Neutrex e **Imperston Natura** sono prodotti della linea protettivi GENERAL®.

Per ulteriori informazioni consultare l'etichetta o le relative Schede Tecniche.



IMPORTANTE

Su superfici molto estese i migliori risultati si ottengono con l'utilizzo di lucidatrici professionali pesanti in grado di sviluppare un grande attrito. Si possono comunque utilizzare comuni monospazzole eventualmente appesantite; queste ultime risultano particolarmente idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido su vecchi pavimenti.

CONFEZIONI

1 kg.

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da nostre esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al rimborso del solo prezzo d'acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE