Azienda con Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA
PRODOTTO

MAXIMO

L'ANTIACIDO PER MARMO

Bi-componente sintetico FILMOGENO per la protezione di superfici lucide di marmi e materiali calcarei per interno ed esterno

FUNZIONE

Protezione delle superfici calcaree levigate lucide dalla corrosione per contatto con sostanze acide (cola, aceto, limone, vino ecce cc)

LINEA

PROTETTIV PROFESSIONALE

MODALITA' D'USO

Operazioni Preliminari

- Pulire accuratamente la superficie da trattare con panno in microfibra utilizzando Alcool Etilico o Isopropilico e non altri detergenti che potrebbero interferire con il prodotto.
- Posizionare la superficie da trattare in posizione ORIZZONTALE per non avere colature di prodotto
- L'applicazione del prodotto deve avvenire in un luogo privo di pulviscolo ambientale
- Utilizzare l'aerografo da verniciatura con serbatoio correttamente pulito e munito di filtro per non avere corpi estranei durante l'applicazione.

Versare tutto il contenuto del Componente A nel barattolo del Componente B e con una spatola miscelare i due componenti per circa un minuto.
Il prodotto così miscelato va versato nel serbatoio della pistola a spruzzo ed applicato in modo omogeneo sulla totalità della superficie da trattare seguendo delle linee di spruzzatura orizzontali dall'altro verso il basso e tenendo una distanza di circa 20-25 cm.

Trattata una prima volta tutta la superfice va ruotata di 180° e ri-applicato il prodotto con le stesse modalità per ottenere due strati sovrapposti.
Verificare dopo l'applicazione che il prodotto si sia depositato in modo uniforme e livellato correttamente

Le superfici trattate devono rimanere ad asciugare in un luogo privo di pulviscolo ambientale ed il trattamento risulterà asciutto dopo 24h ed un completa resistenza agli acidi dopo 10-15gg.

Operazioni Conclusive

- Pulizia aerografo: dopo l'applicazione si consiglia di risciacquare il serbatoio con acqua distillata e poi si raccomanda di utilizzare l'apposito KIT di manutenzione/pulizia
- La miscela rimasta e/o le acque di lavaggio vanno trattate come rifiuto speciale

IMPORATNTE:

- Non applicare a pennello
- Nel caso il risultato non fosse esteticamente ottimale, entro 90 minuti è possibile rimuovere il prodotto attraverso uno straccio bagnato con acqua o alcool per poi ripetere l'applicazione
- Una volta completata la polimerizzazione sulla superfice l'unica soluzione possibile per la rimozione della pellicola formata è l'utilizzo di uno sverniciante.

TEST

Su una piccola superficie effettuare sempre un test preliminare per determinare la compatibilità con il materiale da trattare, i tempi di contatto, i consumi e l'effetto estetico ottenuto.

COMPOSIZIONE

Bi-componente poliuretanico a base acquosa

DATI TECNICI

Miscela A+B = 100:40
Indicativamente i consumi sono di circa 200 – 250 gr/m^2
Applicare la miscela A+B con aerografo da verniciatura a 1,5 bar e con ugello da 1,5
La superficie trattata sarà completamente asciutta dopo 24h e la completa capacità protettiva dopo 10-15gg

STABILITA'

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione e mantenere sempre le confezioni ben chiuse al riparo dall'umidità principalmente il Componente B.

TEME IL GELO. Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. ?

NOTE

Per ottenere la migliore pulizia si possono usare le comuni spazzole in plastica. Si consiglia l'uso di guanti impermeabili. Ulteriori informazioni possono essere desunte consultando l'etichetta o la relativa Scheda di Sicurezza

CONFEZIONI

SET A+B composta da: Componente A = 150 gr ; Componente B = 60 gr
1 Cartone (4 SET A+B)

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL S.r.l. - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 MODENA, ITALY
tel. (+39) 059.450.991 / 059.450.978 fax (+39) 059.450.615 www.generalchemical.it e-mail: mail@generalchemical.it
Stabilimento di Modena: Via Repubblica S. Marino, 8 – 41122 Modena *Stabilimento di Bondeno: Via Uralita, 7 – Loc. Zerbinate – 44012 Bondeno (FE)*