



## DIAMANTINA

polvere per rinnovare il marmo.

### Linea

HOUSE

### Funzione

Rimozione di imperfezioni e piccoli segni da superfici lucidate.

### Materiali

Marmi teneri e delicati quali: Rosa Portogallo, Bianco Carrara, Thassos, Onice

### Modi d'uso

Depositare 30-60gr di prodotto per mq di superficie. Il prodotto viene utilizzato con una lucidatrice meccanica, dotata di feltro merinos, a bassa velocità di rotazione. Aggiungere alla polvere una minima quantità d'acqua ed impastare fino ad ottenere un composto pastoso; appoggiare il feltro della lucidatrice sull'impasto ed iniziare l'operazione di lucidatura. Lavorare pochi metri quadrati per volta. □

Dopo l'asciugatura rimane sul pavimento una patina di prodotto; su una piccola zona rimuovere con uno straccio la patina superficiale e verificare il grado di lucido sottostante e, se necessario, ripetere l'operazione. Terminata l'operazione su tutta la superficie, rimuovere la patina residua lavando con Neutrex diluito in acqua 1:5 e risciacquare con acqua pulita. □

Dopo asciugatura (24-48h) per preservare la lucidatura ed evitare infiltrazioni dovute a macchie, olii, sporco alimentare, si consiglia l'applicazione dell'antinfiltante Imperston Natura. □

### Confezioni

0.5KG

### Caratteristiche

Polveri minerali lucidanti

### Avvertenze

Su superfici ampie i migliori risultati si ottengono con l'uso di lucidatrici professionali pesanti in grado di sviluppare un grande attrito. Si possono comunque impiegare comuni monospazzole anche appesantite; queste risultano idonee per il ripristino ed il rinnovo del lucido di vecchi pavimenti