

RAIN STOP NATURA

protettivo idrorepellente, antimuffa, antismog.

Linea

PROTETTIVO "GO GREEN WITH GENERAL"

Funzione

IMPREGNANTE IDROREPELLENTE, ANTISMOG, ANTIMUFFA.RENDE LE SUPERFICI IDROREPELLENTI SENZA IMPEDIRE IL PASSAGGIO DI VAPORE D'ACQUA. NON RENDE LUCIDO E NON CAMBIA L'ASPETTO ESTERIORE DELLE SUPERFICI. L'ACQUA SCIVOLA VIA SENZA IMPREGNARE LE SUPERFICI. NON PROTEGGE COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE.

Materiali

MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI, COTTO, CEMENTI

Modi d'uso

STENDERE IL PRODOTTO IN MODO OMOGENEO AIUTANDOSI CON UNA SPUGNA O UN EROGATORE MECCANICO. LASCIARE IMPREGNARE LE SUPERFICE SECONDO LA SUA POROSITA' FINO A SATURAZIONE DEI PORI (APPLICAZIONE A RIFIUTO). RIMUOVERE EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO CON UN PANNO DI COTONE. PER SUPERFICI MOLTO POROSE ED ASSORBENTI PUO' ESSERE NECESSARIA UNA SECONDA APPLICAZIONE DA FARSI "BAGNATO SU BAGNATO". SU SUPERFICI LUCIDE SE L'ECCESSO DI PRODOTTO ASCIUGA IN SUPERFICIE SI POSSONO AVERE OPACIZZAZIONI, RIMUOVIBILI LUCIDANDO CON LUCIDATRICE DOTATA DI FELTRO. ESSENDO RAIN STOP NATURA PRODOTTO A BASE ACQUA, PERCIO' A LENTA EVAPORAZIONE, SI CONSIGLIA DI LASCIARE IL PRODOTTO APPLICATO ALMENO 20-30 MINUTI PRIMA DI RIMUOVERE L'ECCESSO E PROCEDERE ALLA PULIZIA DELLA SUPERFICIE.
UNA SECONDA APPLICAZIONE AUMENTA LA PROTEZIONE E DEVE ESSERE EFFETTUATA "BAGNATO SU BAGNATO" PRIMA CHE LA PRIMA MANO SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA

Confezioni

L.1-5-10

Caratteristiche

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it

CONTIENE RESINE SILICONICHE, EMULSIONANTI, ACQUA.IL PRODOTTO TEME IL GELO

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE,APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE PULITE, ASCIUTTE OD ANCHE ANCORA UMIDE.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it