



VELOX NATURA

protettivo antigraffiti a base acquosa

Linea

protettivi natura "GO GREEN WITH GENERAL"

Funzione

IMPEDISCE L'ASSORBIMENTO IN PROFONDITA' DI SCRITTE CON VERNICI SPRAY, PENNARELLI, PITTURE. OSTACOLA L'ADESIONE DI MANIFESTI A COLLA
PER LE SUE CARATTERISTICHE DI IDROREPELLENZA SVILUPPA UN DISCRETO EFFETTO ANTIMUFFA. PROTEZIONE DI MURI ASSORBENTI, GREZZI INTONACATI O RIVESTITI AD ALTEZZA D'UOMO. LA RIMOZIONE DELLE SCRITTE RISULTA RAPIDA E FACILE CON L'APPOSITO PRODOTTO OK COME PRIMA

Materiali

MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI O ARTIFICIALI ASSORBENTI, ARENARIE, CEMENTO, MURATURA, TUFO, TRAVERTINO, ecc.

Modi d'uso

LE SUPERFICI DA TRATTARE DEBONO ESSERE PULITE, ANCHE UMIDE, ED ESENTI DA TRACCE DI SOSTANZE GRASSE. □

APPLICARE A PENNELLO, A TAMPONE O A SPRUZZO FINO A SATURAZIONE COMPLETA DEL MATERIALE TRATTATO. □

SUPPORTI MOLTO POROSI POSSONO RICHIEDERE PIU' APPLICAZIONI. □

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE COMPRESA TRA 5°C e 35°C □

L'AZIONE PROTETTIVA SI SVILUPPA NELLE SUCESSIVE 24 ORE. □

□

NOTA: PRODOTTO A BASE ACQUOSA NON APPLICARE MAI IN PROSSIMITA' DI PIOGGE E NELLE PRIME 24 ORE E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO EVITARE L'ESPOSIZIONE ALLA PIOGGIA DELLA SUPERFICIE TRATTATA. □

Confezioni

LT.1-5-10

Caratteristiche

RESINE ORGANICHE RETICOLANTI E SOSTANZE IDROREPELLENTI IN VEICOLO ACQUOSO. □

PRODOTTO A BASE ACQUA: TEME IL GELO □

CONSERVATO NELLE CONFEZIONI ORIGINALI CHIUSE E SIGILLATE A TEMPERATURE COMPRESSE TRA 5°C E 35 °C, AL RIPARO DAI RAGGI DIRETTI DEL SOLE, IL PRODOTTO E' STABILE ALMENO UN ANNO □

Avvertenze

PREPARATO A BASE ACQUOSA, OSSERVARE LE COMUNI PRECAUZIONI D'USO PER I PRODOTTI CHIMICI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.[]

L'EFFETTO PROTETTIVO DURA 1-2 LAVAGGI DOPO DI CHE E' CONSIGLIABILE RIPETERE L'APPLICAZIONE. []

CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE SEVERE QUALI SOLE COCENTE, GELO, PIOGGE ACIDE, POSSONO DIMINUIRE OD ANNULLARE L'EFFETTO PROTETTIVO. []

SI CONSIGLIA IN OGNI CASO DI VERIFICARE L'EFFICIENZA DEL TRATTAMENTO OGNI 1-2 ANNI ED EVENTUALMENTE PROVVEDERE ALLA RIAPPLICAZIONE.[]

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE SU UNA PICCOLA PARTE DELLA SUPERFICIE[]

[]

[]

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615

Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy

Web site: www.generalchemical.it