



GENERFIX

primer aggrappante elastico

Linea

GENERALKOLL

Funzione

Ponte d'aggrappaggio per la preparazione delle superfici prima dell'applicazione di malte di ogni tipo, Ã" utilizzato su: □

- □superfici in calcestruzzo, cemento e cemento modulare□
- □intonaci e manufatti in mattoni e laterizi□
- □superfici in legno □
- □intonaci in gesso e pannelli in cartongesso□
- □preparazione del supporto prima della applicazione del collante nella sovrapposizione di rivestimenti o pavimenti in ceramica, marmo, granito, legno, ecc. sul rivestimento o pavimento pre-esistente □
- □supporti verniciati□
- □isolamenti termici a cappotto □
- □per rendere uniformi supporti non omogenei anche con forti differenze di assorbimento □

Materiali

Applicabile su calcestruzzo, cemento, cemento modulare, mattoni, laterizi, intonaci, legno, metallo, pitture, gesso e cartongesso

Modi d'uso

Si applica tal quale con pennello o rullo. Assicurarsi che le superfici siano asciutte, pulite, esenti da parti completamente friabili o impregnate di oli o sostanze grasse o di sostanze anti-aderenti in genere.□

I consumi variano secondo l'assorbimento del supporto e vengono stimati in genere in 300/400 g/m² ogni applicazione.□

Confezioni

Secchi da kg.10

Caratteristiche

Adesione ed elasticitÃ" sono le caratteristiche essenziali di questo prodotto costituito da resine elastomeriche in emulsione acquosa e sabbie inerti silicee. Il prodotto assicura una adesione ideale ancorandosi con un film ruvido, ma elastico, anche su supporti lisci e poco assorbenti.□

In particolare GENERFIX risulta indispensabile su supporti polverosi e friabili per il suo straordinario effetto consolidante. Idoneo sia per interni che per esterni. □

Avvertenze

Non applicare mai su superfici soggette a ristagno d'acqua o, se all'esterno, in prossimitÃ" di piogge. □
Nelle applicazioni di intonaci non superare i 2 cm. di spessore.□

Lasciare asciugare il prodotto prima di procedere ad una successiva applicazione . □
Il prodotto TEME IL GELO, conservare ed applicare a temperature comprese tra +5Â°C e +35Â°C□

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it