EPOXY FLEX G94

Adesivo epossi-poliuretanico universale

Linea

GENERALKOLL

Funzione

Prodotto bicomponente (base + catalizzatore) a base di resine epossidiche e poliuretaniche e inerti selezionati, per l'incollaggio di materiali eterogenei su supporti che tendono ad avere movimenti. Possiede ottima adesione su differenti tipi di supporti, buone resistenze chimiche e meccaniche.

Materiali

Adesione di piastrelle di ogni tipo (ceramiche, marmo, granito, pietre naturali) su metallo, ceramica, massetti cementizi, calcestruzzo, legno, gesso, massetti in anidride, intonaci cementizi, purchÃ© compatti
Adesione di ferro con ferro, purchÃ© sabbiato
Utilizzabile anche per l'incollaggio di parquets, previo controllo dell'umiditÃ residua del sottofondo.

Modi d'uso

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI. Pulire accuratamente le superfici eliminando ogni traccia di polvere e di parti friabili, tracce di cemento, gesso, sostanza grasse, ecc.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO. Mescolare con cura il componente A e il componente B aiutandosi con una spatola per raccogliere tutto l'indurente.
Per una perfetta miscelazione si consiglia l'uso di un trapano a basso numero di giri dotato dell'apposito attrezzo elicoidale usando l'accortezza di raschiare piÃ¹ volte le pareti del contenitore che si usa per la miscelazione.
Non aggiungere mai solventi o altro liquido per rendere piÃ¹ facile la miscelazione.

APPLICAZIONE. Spalmare l'impasto ottenuto sul supporto pulito ed asciutto (in caso di applicazione su ferro Ã¨ meglio che il ferro sia sabbiato o comunque irruvidito) con l'aiuto di spatola dentata.
Operare su piccole superfici di volta in volta e applicare sollecitamente le piastrelle.
Per ottenere la migliore adesione, premere la piastrella sull'adesivo in modo che la maggior parte della sua superficie ne venga a contatto.

PULIZIA. EPOXY FLEX G94 puÃ² essere rimosso con solventi prima dell'indurimento. Ad indurimento avvenuto la pulizia e la rimozione sarÃ possibile solo meccanicamente.

Confezioni

Secchi da Kg.5.
Set A+B da 5 kg. netti Componente A = kg. 4,7oo Componente B = kg. 0,3oo
Set A+B da 10 kg. netti Componente A = kg. 9,4oo Componente B = kg. 0,6oo
Il flacone dell'indurente, componente B, si trova all'interno della confezione del componente A

Caratteristiche

Componente A : Componente B = 94 : 6

Avvertenze

- non usare su supporti soggetti a risalita di umiditÃ
- non usare in presenza di umiditÃ
- non applicare a temperature inferiori a 10Â°C
- non usare su supporti sporchi

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it