EPOXY GLASS

Adesivo epossidico bi-componente, tixotropico, incolore, inodore, SENZA SOLVENTI

Linea

epossidico

Funzione

Formulato per l'incollaggio permanente di graniti e marmi e per l'incollaggio di qualsiasi tipo di pietra naturale e artificiale anche con materiali eterogenei possedendo una buona od ottima adesione su materiali quali legno, metallo, vetro, cemento.
Dopo l'indurimento, si caratterizza per la sua struttura vetrosa.
Aderisce anche su supporti difficili o su materiali umidi dove i mastici poliesteri presentano scarsa adesione. La sua tixotropia lo rende adatto ad applicazioni in verticale ed il ritiro trascurabile consente la riparazione di profonde fessurazioni o di avallamenti in una unica operazione.

Materiali

Incollaggio di tutti i tipi di materiali lapidei e ceramici, sia naturali che sintetici, fra di loro o con supporti eterogenei quali metallo, legno, vetro, cemento.

Modi d'uso

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI. Pulire accuratamente le superfici eliminando ogni traccia di polvere e di parti friabili, tracce di cemento, gesso, sostanza grasse, ecc. Migliore adesione se il supporto Ã¨ leggermente irruvidito.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO. Miscelare con cura il componente A e il componente B esattamente nei rapporti indicati A:B=100:50. Si consiglia la miscelazione in piccola quantitÃ (max. 400-500 gr.) per evitare tempi di utilizzo troppo brevi prima dell'inizio della reazione di indurimento.

APPLICAZIONE. Spalmare l'impasto ottenuto sul supporto pulito ed asciutto con l'aiuto di spatola dentata. In caso di applicazione su ferro Ã¨ consigliabile che il ferro sia sabbiato o comunque irruvidito.

Dopo 8-10 ore Ã¨ possibile lo spostamento del manufatto e dopo 24 ore si puÃ² procedere alla eventuale levigatura.

Confezioni

Set A+B 100:50
Comp A = KG 1
Comp B = KG 0,5

Caratteristiche

- Ottima adesione tra materiali e supporti diversi
- Adesione su materiali umidi
- Alta resistenza agli agenti atmosferici, piogge acide, acqua di mare

- Alta resistenza ai solventi, agli ambienti basici (idoneo quindi sul cemento) ed acidi
- Ritiro pressochÃ© nullo
- Praticamente inodore

Avvertenze

- Evitare l'utilizzo e gli incollaggi a temperature inferiori a 10Â°C. Teme il gelo
- non aderisce su siliconi
- non aderisce su polietilene
- non aderisce su teflon
- non aderisce su alcuni tipi di plastica

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it