



## **IDROSTOP TERRAZZA**

IDROREPELENTE, CONSOLIDANTE TRASPIRANTE per balconi e terrazze □

### **Linea**

edilizia

### **Funzione**

IMPERMEABILIZZANTE, IDROREPELENTE □  
PROTEZIONE DALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA NEI MATERIALI E NELLE FUGHE

### **Materiali**

MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI, GRES PORCELLANATO, KLINKER, COTTO, CEMENTO

### **Modi d'uso**

Preparazione della superficie □

La superficie deve essere ben lavata e pulita, esente da sostanze grasse e estranee di qualsiasi tipo e da parti friabili. □

□

Applicazione del prodotto □

Attendere che il materiale sia completamente asciutto e procedere all'applicazione del prodotto sulla superficie in modo uniforme, con applicazione incrociata, utilizzando uno straccio pulito di cotone non colorato o pennello. Saturare bene le fughe / i giunti della pavimentazione e le fessurazioni del materiale. Attendere qualche minuto perché il prodotto possa penetrare le porosità e le fessure del materiale e poi con altro panno pulito asciugare bene la superficie per rimuovere ogni eccesso di prodotto non assorbito. Su materiali molto assorbenti applicare una seconda mano 24 ore dopo la prima. □

La superficie è pedonabile 24 ore dopo l'applicazione finale. □

Il prodotto può inizialmente sottolineare la tonalità del materiale trattato □

□

Attenzione! Durante l'applicazione e le prime 24 ore non calpestare la superficie con scarpe in gomma perché potrebbero lasciare segni. □

□

Prima dell'applicazione effettuare sempre un test preliminare su una piccola parte della superficie e valutare l'effetto dopo 24 ore. □

### **Confezioni**

lt.1

### **Caratteristiche**

Consumi stimati: DA 8 A 15 MQ/LITRO per ogni applicazione e secondo il grado d'assorbimento del materiale . APPLICARE A TEMPERATURE COMPRESSE TRA +5°C e +35°C

### **Avvertenze**

Prodotto a base solvente: infiammabile. Indossare guanti impermeabili, mascherina anti-solvente ed

applicare in ambienti ben areati. Per maggiori informazioni consultare l'etichetta o la Scheda di Sicurezza  
PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE

---

**Industria Chimica General**

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615  
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy  
Web site: [www.generalchemical.it](http://www.generalchemical.it)