



IDROSTOP TERRAZZA

IDROREPELENTE, CONSOLIDANTE TRASPIRANTE per balconi e terrazze □

Linea

edilizia

Funzione

IMPERMEABILIZZANTE, IDROREPELENTE □
PROTEZIONE DALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA NEI MATERIALI E NELLE FUGHE

Materiali

MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI, GRES PORCELLANATO, KLINKER, COTTO, CEMENTO

Modi d'uso

Preparazione della superficie □

La superficie deve essere ben lavata e pulita, esente da sostanze grasse e estranee di qualsiasi tipo e da parti friabili. □

□

Applicazione del prodotto □

Attendere che il materiale sia completamente asciutto e procedere all'applicazione del prodotto sulla superficie in modo uniforme, con applicazione incrociata, utilizzando uno straccio pulito di cotone non colorato o pennello. Saturare bene le fughe / i giunti della pavimentazione e le fessurazioni del materiale. Attendere qualche minuto perché il prodotto possa penetrare le porosità e le fessure del materiale e poi con altro panno pulito asciugare bene la superficie per rimuovere ogni eccesso di prodotto non assorbito. Su materiali molto assorbenti applicare una seconda mano 24 ore dopo la prima. □

La superficie è pedonabile 24 ore dopo l'applicazione finale. □

Il prodotto può inizialmente sottolineare la tonalità del materiale trattato □

□

Attenzione! Durante l'applicazione e le prime 24 ore non calpestare la superficie con scarpe in gomma perché potrebbero lasciare segni. □

□

Prima dell'applicazione effettuare sempre un test preliminare su una piccola parte della superficie e valutare l'effetto dopo 24 ore. □

Confezioni

lt.1

Caratteristiche

Consumi stimati: DA 8 A 15 MQ/LITRO per ogni applicazione e secondo il grado d'assorbimento del materiale . APPLICARE A TEMPERATURE COMPRESSE TRA +5°C e +35°C

Avvertenze

Prodotto a base solvente: infiammabile. Indossare guanti impermeabili, mascherina anti-solvente ed

applicare in ambienti ben areati. Per maggiori informazioni consultare l'etichetta o la Scheda di Sicurezza
PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it