



KD 32 ZERO SOLVENTI

Ravvivante e Protettivo a base acquosa per
MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI non lucidi

Linea

NATURA

Funzione

Ravviva, e protegge i materiali trattati.
Esalta la tonalit  di tutte le pietre naturali mettendo in risalto le venature del materiale

Materiali

Per materiali non lucidi; marmi, graniti e pietre naturali in genere
E' indicato in modo particolare per materiali colorati e policromi

Modi d'uso

Preparazione delle superfici. Le superfici debbono essere pulite, asciutte (o anche leggermente umide) e senza alcuna traccia di sostanze oleose, estranee e parti friabili.

Applicazione. Applicare con straccio di cotone o con tampone. Attendere che il prodotto penetri nella porosit  del materiale quindi strofinare per favorire l'assorbimento uniforme e per evitare l'accumulo in superficie di prodotto non assorbito.

Per intensificare l'effetto desiderato, prima che il prodotto asciughi in superficie, pu  essere effettuata una seconda applicazione sul materiale ancora umido (per favorire la penetrazione).

Attenzione. Si raccomanda effettuare sempre una prova preliminare su una piccola parte della superficie e valutare, dopo asciugatura, la compatibilit  prodotto-materiale e l'effetto ottenuto.

Importante. L'effetto protettivo viene sviluppato completamente dopo 24 ore dall'applicazione finale.
In esterno, evitare l'applicazione su superfici molto calde per esposizione al sole.
Non applicare in prossimit  di piogge per evitare il dilavamento del prodotto

Confezioni

lt 1 lt 5 lt 10

Caratteristiche

Emulsione acquosa di polimeri.

Tempi di asciugatura: 20-60 minuti (secondo le condizioni ambientali)

Consumo stimato 150-400 g/m² (secondo la porosit  del materiale)

Avvertenze

Il prodotto Ã una emulsione acquosa: TEME IL GELO

Evitare lo stoccaggio e l'uso a temperature inferiori a 5Â°C o superiori a 35Â°C

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE

Industria Chimica General

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615

Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinato di Bondeno - FE, Italy

Web site: www.generalchemical.it