



## ZETA 2.0

CORRETTORE SUPERFICIALE DEL COLORE speciale per granito NERO ZIMBABWE

### Linea

RECUPERO E RESTAURO PROFESSIONALE

### Funzione

CORRETTORE SUPERFICIALE DEL COLORE PER GRANITO NERO ZIMBABWE

### Materiali

GRANITO NERO ZIMBABWE LUCIDATO E/O LEVIGATO E PIETRE NATURALI NERE IN GENERE

### Modi d'uso

LA SUPERFICIE DA TRATTARE DEVE ESSERE ASSORBENTE PULITA E ASCIUTTA (o anche leggermente umida) ED ESENTE DA SOSTANZE ESTRANEE E PARTI FRIABILI. □

AGITARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO. □

APPLICARE IN MODO UNIFORME ED ABBONDANTEMENTE CON STRACCIO PULITO DI COTONE O TAMPONE E STROFINARE DOLCEMENTE PER RENDERE UNIFORME L'ASSORBIMENTO. IN CASO SI VOGLIA INTENSIFICARE L'EFFETTO, SI PUO' EFFETTUARE UNA SECONDA APPLICAZIONE QUANDO LA PRIMA E' BEN ASSORBITA. □

IL PRODOTTO NON E' FILMOGENO □

### Confezioni

1 L., 5 L

### Caratteristiche

EMULSIONE ACQUOSA DI PIGMENTI □

□

ESSICAZIONE: 20 - 60 minuti secondo le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ventilazione ecc.),

CONSUMO: il consumo è fortemente influenzato dalla porosità e capacità d'assorbimento del materiale ed viene mediamente stimato in 10-15 m<sup>2</sup> per litro □

□

Immagazzinato in ambiente asciutto, nei contenitori originali ben chiusi e a temperatura compresa fra 15°C e 25°C. il prodotto è stabile. □

Il prodotto è una emulsione acquosa: TEME IL GELO □

### Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE □

Non immagazzinare né applicare a temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C. □

TENERE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. □

Maggiori informazioni sulla sicurezza consultando l'etichetta o la Scheda di Sicurezza □

□

---

**Industria Chimica General**

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615  
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy  
Web site: [www.generalchemical.it](http://www.generalchemical.it)